



嵊州市华力硅藻土制品有限公司

地址：浙江省嵊州市甘霖镇白泥墩工业集聚区 邮编：312463

电话：0575-83064848 83618811

传真：0575-83065858 83617766

网址：<http://www.cndiatomite.com>

Email: diatomite@live.cn

CD 系列硅藻土助滤剂产品技术指标

产品名称 项目	硅藻土助滤剂 CD04	硅藻土助滤剂 CD06	硅藻土助滤剂 CD08	硅藻土助滤剂 CD09
品级	煅烧品	煅烧品	助熔煅烧品	助熔煅烧品
外观	淡黄色	淡黄色	白色	白色
松密度 g/cm ³	0.10-0.20	0.10-0.20	0.20-0.35	0.20-0.35
真密度 g/cm ³	2.10-2.30	2.10-2.30	2.10-2.30	2.10-2.30
渗透率 (Darcy)	0.05-0.25	0.26-0.6	1.1-3.0	3.1-6.0
酸溶物 (%)	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
水溶物 (%)	<0.2	<0.2	<0.5	<0.5
PH (料浆 10%)	5.5 - 9.0	5.5 - 9.0	7 - 10.0	7 - 10.0
SiO ₂ (%)	≥85.0	≥85.0	≥85.0	≥85.0
Fe ₂ O ₃ (%)	≤2.5	≤2.5	≤2.5	≤2.5
烧失量 (%)	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0
As (mg/kg)	≤5.0	≤5.0	≤5.0	≤5.0
Pb (mg/kg)	≤4.0	≤4.0	≤4.0	≤4.0

依据标准：《食品工业用助滤剂 硅藻土 QB/T2088-1995(2009)》

（注：此标准含引用标准《食品安全国家标准 食品添加剂 硅藻土 GB 14936-2012》）