



嵊州市华力硅藻土制品有限公司

地址：浙江省嵊州市甘霖镇白泥墩工业集聚区 邮编：312463

电话：0575-83064848 83618811

传真：0575-83065858 83617766

网址：<http://www.cndiatomite.com>

Email: diatomite@live.cn

CD 系列硅藻土助滤剂产品技术指标

产品名称 项目	硅藻土助滤剂 CD06	硅藻土助滤剂 CD08	硅藻土助滤剂 CD09	硅藻土助滤剂 CD10
品级	煅烧品	助熔煅烧品	助熔煅烧品	助熔煅烧品
外观	淡黄	白色	白色	白色
振实密度 g/cm ³	<0.45	<0.45	<0.45	<0.48
渗透率 (Darcy)	0.18 – 0.38	1.5 – 3.5	3.5 – 6.0	6–12
滤饼密度 (g/cm ³)	<0.45	<0.42	<0.40	<0.40
140 目	0 – 3	3 – 7	8 – 15	15 – 25
320 目	0 – 8	15 – 30	30 – 40	45 – 55
中位径 (μm)	5 – 15	15 – 25	25 – 35	40 – 50
酸溶物 (%)	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
水溶物 (%)	<0.4	<0.5	<0.5	<0.5
PH (料浆 10%)	5 – 8	7 – 11	7 – 11	7 – 11
SiO ₂ (%)	≥85.0	≥85.0	≥85.0	≥85.0
Fe ₂ O ₃ (%)	≤3.0	≤2.5	≤2.5	≤2.5
Al ₂ O ₃ (%)	≤5.0	≤5.0	≤5.0	≤5.0
烧失量 (%)	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0
As (mg/kg)	≤5.0	≤5.0	≤5.0	≤5.0
Pb (mg/kg)	≤4.0	≤4.0	≤4.0	≤4.0